

Folia basenowa Cefil



COMFORT RANGE

Non-slip textured reinforced membrane



TESSERA ASSORTMENT

Non-slip textured reinforced membrane



REFLECTION RANGE -

Textured reinforced membrane



Informacje dodatkowe

- > Grubość membrany: 1.5 mm (UNE 53.221)
- > Absorpcja wody: 24 h < 2%; 6 dni < 4% (UNE 53.028)
- > Uwalnianie wody: 24h < 0,2%; 6 * dni < 0.396 UNE 53.038)
- > Przyczepności między warstwami: LT > 50N / 50 * mm UNE 53.358)
- > Odporność na złamanie w niskiej temperaturze: brak złamania (UNE 53.358)
- > Wytrzymałość na rozciąganie: LT > 900N / 50 * mm UNE 53.165)
- > Wytrzymałość na rozerwanie: LT > 120N UNE 53326)
- > Wydłużenie względne przy rozerwaniu: LT > 10% UNE 53165)

Rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od kolorów i odcieni przedstawionych na naszej stronie.

Szerokość rolki: 1.65 m
Długość rolki: 25 m
Powierzchnia folii: 41.25 m²

Folia basenowa Cefil Touch Comfort Urdike o teksturowanym wzorze i kolorze niebieskim. Przeznaczona jest do hydroizolacji i wykładania wewnętrznej powierzchni niecki basenowej. Zewnętrzna warstwa folii posiada ochronną powłokę lakierniczą, która blokuje działanie bezpośrednich promieni UV, środków chemicznych i kosmetyków. Impregnacja antybakteryjna zabezpiecza powłokę przed powstawaniem pleśni i grzybów. Łatwa i szybka w montażu. Żywotność wynosi ponad 10 lat. Cena dotyczy 1 m².



10 lat gwarancji
na membranę hydroizolacyjną



Nadaje się do
basenów dla dzieci



Akrylowa
powłoka lakiernicza



Impregnacja antybakteryjna
przeciw pleśni i grzybom



Dodatkowa warstwa chroniąca
przed promieniowaniem UV



Specjalne dodatki
zapobiegające utracie
koloru

Aby przedłużyć żywotność folii basenowej, należy używać profesjonalnych produktów do pielęgnacji wody. Zalecane wskaźniki wody w basenie:

7.2-7.6

pH

1.0-1.5/ppm

Wolny chlor

1.0-1.5/ppm

Całkowita zasadowość

30-75/ppm

Kwas cyjanurowy

175-250/ppm

Twardość wapniowa

Folia Cefil Touch Comfort Urdike niebieska

Wodoszczelna folia basenowa CEFIL zapewnia miękką, gładką, całkowicie szczelną powierzchnię w basenie. Folia posiada 3 warstwy sklejone ze sobą metodą topienia na gorąco. Warstwą zewnętrzną są arkusze polichloru winylu, warstwa wewnętrzna to wzmocniona siatka poliestrowa. Całkowita grubość folii 1.5 mm. Dzięki swojej elastyczności materiał idealnie dopasowuje się do basenów i SPA o dowolnym kształcie. Zgodna jest z europejską normą EN 15836-2.

Folia posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest odporna na mechaniczne uderzenia punktowe. Łatwo dopasowuje się do dowolnego kształtu basenu. Jest wysoce odporna zmiany temperatury. Zewnętrzna warstwa membrany posiada ochronną powłokę lakierniczą, która blokuje działanie bezpośrednich promieni ultrafioletowych, tłuszczu i innych elementów. Specjalne dodatki chemiczne zapewniają jakość koloru folii, a impregnacja przeciwgrzybiczna zapobiega tworzeniu się pleśni.

