


Vulcano




Jade



Glacier



Terra



Cyclon



Ventus

PRESENTATION

3D Antislip Surface	1.5 mm Thickness	1.65 m Width	25m Length
---------------------	------------------	--------------	------------

Informacje dodatkowe

- > Grubość membrany: 1.5 mm (UNE 53.221)
- > Absorpcja wody: 24 h < 2%; 6 dni < 4% (UNE 53.028)
- > Uwalnianie wody: 24 h < 0,2%; 6 dni < 0.3% (UNE 53.038)
- > Przyczepności między warstwami: LT > 50 N/50 mm (UNE 53.358)
- > Odporność na złamanie w niskiej temperaturze: brak złamania (UNE 53.358)
- > Wytrzymałość na rozciąganie: LT > 900 N/50 mm (UNE 53.165)
- > Wytrzymałość na rozerwanie: LT > 120 N (UNE 53326)
- > Wydłużenie względne przy rozerwaniu: LT > 10% (UNE 53.165)

Rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od kolorów i odcieni przedstawionych na naszej stronie.

Szerokość folii: 1,65 m
Długość folii: 25 m
Powierzchnia rolki: 41,25 m²

Folia basenowa Cefil Touch Glacier o teksturowanym wzorze białego lodowca. Przeznaczona jest do hydroizolacji i wykładania wewnętrznej powierzchni niecki basenowej. Zewnętrzna warstwa folii posiada ochronną powłokę lakierniczą, która blokuje działanie bezpośrednich promieni UV, środków chemicznych i kosmetyków. Impregnacja antybakteryjna zabezpiecza powłokę przed powstawaniem pleśni i grzybów. Łatwa i szybka w montażu. Żywotność wynosi ponad 10 lat. Cena dotyczy 1 m².



10 lat gwarancji
na membranę hydroizolacyjną



Nadaje się do
basenów dla dzieci



Akrylowa
powłoka lakiernicza



Impregnacja antybakteryjna
przeciw pleśni i grzybom



Dodatkowa warstwa chroniąca
przed
promieniowaniem UV



Specjalne dodatki
zapobiegające utracie
koloru

Aby przedłużyć żywotność folii basenowej, należy używać profesjonalnych produktów do pielęgnacji wody. Zalecane wskaźniki wody w basenie:

7.2 - 7.6

pH

1.0 - 1.5/ppm

Wolny chlor

1.0 - 1.5/ppm

Całkowita zasadowość

30 - 75/ppm

Kwas cyjanurowy

175 - 250/ppm

Twardość wapniowa

Touch Glacier Folia Cefil

Wodoszczelna folia basenowa CEFIL zapewnia miękką, gładką, całkowicie szczelną powierzchnię w basenie. Folia posiada 3 warstwy sklejone ze sobą metodą topienia na gorąco. Warstwą zewnętrzną są arkusze polichlorku winylu, warstwa wewnętrzna to wzmocniona siatka poliestrowa. Całkowita grubość folii wynosi 1.5 mm. Dzięki swojej elastyczności materiał idealnie dopasowuje się do basenów i SPA o dowolnym kształcie. Zgodna jest z europejską normą EN 15836-2.

Folia basenowa posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest odporna na mechaniczne uderzenia punktowe. Łatwo dopasowuje się do dowolnego kształtu basenu. Jest wysoce odporna na zmiany temperatury.

Zewnętrzna warstwa membrany posiada ochronną powłokę lakierniczą, która blokuje działanie bezpośrednich promieni ultrafioletowych, tłuszczu i innych elementów. Specjalne dodatki chemiczne zapewniają jasność koloru folii, a impregnacja przeciugrzybiczna zapobiega tworzeniu się pleśni.

